

ALPAK S.R.L.
S.P. 374 Taurisano – Miggiano Area P.I.P. – Lotti n. 30-31-32
73056 TAURISANO (LE) Tel. 0833.624180 Fax. 0833.624181
E-Mail: info@alpak.it
C.F. e P.IVA IT02620110755 Cap. Sociale: 1.000.000,00 i.v
Reg. Imprese di Lecce n. 02620110755 REA n. 172789

PAPE BUSTE-ROTOLO GOFFRATO ROMBO

Tipo / Type: Buste-Rotoli goffrato rombo / Rombus Embossed Bags-Rools
Struttura lato liscio/Smooth side Structure: PA 18 micron + PE 67 micron
Struttura lato goffrato/ Embossed layer Structure: PA 20 micron + PE 80 micron

PROPRIETA' PROPERTIES	METODO METHOD	UNITA' UNIT	VALORE VALUE	TOLLERANZA TOLERANCE
Spessore Lato Liscio Smooth side Thickness	Metodo interno Internal Method	micron	85	±10%
Spessore Lato Goffrato Embossed side Thickness	Metodo interno Internal Method	micron	180-220	±10%
Grammatura Lato Liscio Smooth side Unit Weight	Metodo interno Internal Method	g/m ²	80	±10%
Grammatura Lato Goffrato Embossed side Unit Weight	Metodo interno Internal Method	g/m ²	94	±10%
Grammatura Totale Total Unit Weight	Metodo interno Internal Method	g/m²	87	±10%
Resistenza a trazione Tensile Strength	DIN EN ISO 527-1-3	N/15mm	MD > 40 TD > 20	-
Allungamento a rottura Elongation at break	DIN EN ISO 527-1-3	%	MD > 150 TD > 200	-
Resistenza alla saldatura Seal Resistance	150°C/5bar/1sec	N/15mm	MD > 26 TD > 20	-
Permeabilità all'ossigeno Oxygen Transmission Rate	DIN 53380 23°C 0% R.H.	cm ³ /m ² *24h ad 1 atm	< 55	-
Permeabilità al vapor d'acqua Water vapour Transmission Rate	DIN 53122 23°C 85% R.H.	g/m ² *24 h ad 1 atm	< 3	-
Codice di Smaltimento Deposil Code		Raccolta differenziata della plastica Plastic separate collection		
Applicazioni Application		Il prodotto è idoneo al contatto con gli alimenti For food contact		

MD = Machine direction


TD = Trasversal direction

- Modalità di conservazione e durata commerciale / Storage conditions:
Temperatura (15-20 °C) Umidità dell'aria (max 40%) / Temperature (15-20 °C) Air Humidity (40-60%).
- Il prodotto conservato nelle condizioni indicate, mantiene le sue caratteristiche di protezione dall'ambiente esterno per 36 mesi. / The product stored in the indicated conditions maintains its protection characteristics from the external environment for 36 months.

L'azienda ALPAK è dotata di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001 integrato con un sistema di gestione igiene di produzione imballaggi certificato secondo UNI EN 15593 / ALPAK is a certified company UNI EN ISO 9001 and UNI EN 15593.

CONFORMITÀ A NORME DI RIFERIMENTO APPLICABILI: il prodotto è realizzato in conformità a REG.CE 1935/2004, REG.CE 1895/2005, REG.CE 2023/2006, REG.U.E 10/2011 s.m.i., DM21.03.1973 s.m.i., DPR 777/1982 (Artt. Applicabili), D.Lgs n°29 del 10/02/2017. / COMPLIANCE WITH APPLICABLE STANDARDS: the product is made in compliance with REG.CE 1935/2004, REG.CE 1895/2005, REG.CE 2023/2006, REG.U.E 10/2011 including subsequent amendments, DM21.03.1973 including subsequent amendments, Presidential Decree 777 /1982 (Applicable Articles), Legislative Decree n°29 of 10/02/2017.

Tutti i valori indicati corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. L'utilizzatore finale ha la responsabilità di provare il materiale fornito nelle reali condizioni d'uso, verificandone l'idoneità e compatibilità con il proprio processo di lavorazione, non essendo questo sotto il diretto controllo di ALPAK SRL. / All values indicated correspond to the best of our knowledge. The end user is responsible for testing the material supplied in actual conditions of use, verifying its suitability and compatibility with his own manufacturing process, as this is not under the direct control of ALPAK SRL.


Ing. Massimo Melis; Ing. Anna Moscatello

Technical Quality Manager Alpak srl

S.P. 374 Taurisano – Miggiano Area P.I.P. – Lotti n. 30-31-

32 73056 TAURISANO (LE) - ITALY

E-mail: massimo.melis@alpak.it

E-mail: anna.moscatello@alpak.it P a g e | 1

Tel. +39 0833 624180